Ficha Técnica
AN0311 MURANO antimoho-antiverdín

Pintura plástica vinílica mate indicada tanto para exterior como para interior. Posee una excelente blancura y cubrición en seco. Contiene una potente acción antimoho y antiverdín. Está especialmente indicada para la prevención de la propagación de hongos y líquenes en paredes y paramentos.

Referencia: AN0311AH1

Unidades de presentación:

0.750Lt., 4Lt., 10Lt. Y 15Lt.

Características técnicas

Vehículo: Copolimeros especiales vinilicos

Color: Blanco

Brillo: Mate

Peso específico: 1.596 ± 0.02 a 20ºC

Viscosidad: 7000 cps a 20ºC

Sólidos en peso: 65.12% aprox.

Sólidos en volumen: 44.49% aprox.

Contiene COV máx. 16g/l—El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. i) para el producto listo al uso es COV máx. 140 g/l (2010)

Datos de utilización

Rendimiento: 8—10 m_2 Lt/ mano, según porosidad del soporte en el que se aplique.

Secado al tacto: mínimo 1 hora a 20ºC con una HR del 60%

Repintado minimo: 3 horas a 20ºC con una HR del 60%

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: No diluir. Diluir sólo la primera capa en caso que fuese necesario.

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC

No aplicar con el soporte caliente.

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20ºC

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo de lana sintética de fibra corta o media para mejorar la nivelación del producto y reducir las burbujas.

cuxart pinturas Desde 1990

mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com

Web: www.pinturascuxart.com

T: 937 776 371 F: 937 774 812

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ER - 0284/2011

Ficha Técnica
AN0311 MURANO antimoho-antiverdín

Preparación de la superficie y aplicación

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar la lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes, pintura satinada y pinturas antiguas en mal estado, así como otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Eliminar también los restos de productos utilizados en la limpieza.

Si la superficie presenta mohos o líquenes, efectuar una limpieza curativa previa de las zonas afectadas con nuestro FA9135 LIMPIADOR REFORZANTE y dejar secar antes de aplicar el Murano.

Superficies nuevas: Aplicar primera mano diluida un 10% de agua. Si hubiese

Superficies muy absorbentes o pulverulentas: aplicar una capa de PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Superficies viejas o pintadas a la cal: Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimar con PINCUSA Fijador Fachadas 6 x 1 (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario)

Para nivelar o alisar las superficies aplicar PINCUSA Masillas (ver catálogo PINCUSA para seleccionar la más adecuada)

Superficies con elementos metálicos oxidables: Aplicar una imprimación para evitar su oxidación.

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Aplicar 1ª mano al 10% de dilución (100mL por litro de pintura). Aplicar 2ª mano al uso o máximo al 5% de dilución. Para una posible 3ª mano aplicar al uso.

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.

cuxart pinturas Desde 1990
mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com
Web: www.pinturascuxart.com
T: 937 776 371 F: 937 774 812

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ER - 0284/2011