Ficha Técnica
ES1375 RADIADORES
Esmalte Brillante Satinado

Esmalte acrílico SATINADO base agua especialmente diseñado para pintar radiadores de agua. Su formulación específica le confiere una notable resistencia al amarilleamiento por el calor y una buena adherencia a la superficie.
Posee una gran brochabilidad, cubrición y capacidad de nivelación, proporcionando a los elementos pintados un elegante aspecto sedoso.
Sin olor.
No es adecuado para pintar estufas o placas eléctricas.

Referencia: ES1375RD1

Unidades de presentación:

0.750Lt.. Y 4Lt.

Características técnicas

Vehículo: Copolímero Acrílico termoplástico

Pigmento: Dióxido de Titanio y pigmentos

Color: Blanco y colores

Brillo: Satinado

Viscosidad: 240 ± 60 seg. CF4 a 20ºC

Contiene COV máx. 61g/l. El valor límite 2004/42/CE-IIA cat. d) para el producto listo al uso es COV máx 130 g/l (2010)

BASES	Peso Específico	Sólidos en peso	Sólidos en volumen
Blanca	1.26 ± 0.02g/L	± 55.80%	± 45.96%
Base E5 (BL)	1.26 ± 0.02g/L	± 55.80%	± 45.88%
Base E3 (MD)	1.24 ± 0.02g/L	± 52.68%	± 39.44%
Base E1 (TR)	1.08 ± 0.02g/L	± 44.80%	± 42.12%

Datos de utilización

Rendimiento: de 4 a 5m² Lt/ mano, según porosidad del soporte al que se aplique.

Secado al tacto: 1 hora a 20ºC con una HR del 60%

Repintado mínimo: 6 horas a 20ºC con una HR del 60%

Limpieza de utensilios: Lavar los utensilios de pintado con abundante AGUA inmediatamente después de cada uso.

Dilución: No diluir, producto comercializado al uso.

Almacenamiento: Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC

La humedad ambiental no debe superar el 80% a 20ºC

No aplicar en exteriores si se prevé lluvia, ni a pleno sol

Sistema de aplicación: Brocha, rodillo o airless (usar mascarilla con éste último).

cuxart®
mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com
Web: www.pinturascuxart.com
T: 937 776 371 F: 937 774 812

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0284/2011
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Ficha Técnica
ES1375 RADIADORES
Esmalte Brillante Satinado

Preparación de la superficie y aplicación

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar eflorescencias, polvo, ceras y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. También eliminar restos de productos de limpieza. Matizar las superficies brillantes o satinadas para mejorar la adherencia.

Superficies de madera: Lijar previamente para nivelar la superficie y eliminar las zonas mal adheridas, en el caso de sustratos ya pintados. Aplicar 1 o 2 capas de PINCUSA selladora al agua o PINCUSA Imprimación QUAD Todo Terreno (Solicitar ficha técnica en caso de ser necesario). Volver a lijar antes de aplicar el esmalte.

Superficies de hierro: Eliminar la posible presencia de óxido y las zonas mal adheridas, en el caso de sustratos ya pintados. Imprimar con una capa de PINCUSA Anticorrosiva (solicitar ficha técnica en caso de ser necesario).

Superficies de albañilería: Eliminar totalmente temple o pinturas a la cal de las superficies a pintar. Para nivelar el soporte aplicar PINCUSA Masillas (ver catálogo PINCUSA para seleccionar la más adecuada). Imprimar con una capa de PINCUSA selladora al agua

Mezclar la pintura hasta su total homogenización de color y viscosidad

Son aconsejables dos capas de un espesor mínimo de 30 a 35 micras en seco cada una.

Para la identificación de peligros y otros datos solicitar ficha seguridad al proveedor.

cuxart®
mail: pinturascuxart@pinturascuxart.com
Web: www.pinturascuxart.com
T: 937 776 371 F: 937 774 812

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0284/2011
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM